

Technisches Datenblatt

Trend20	Locarno
Herstellungsart	getuftet 1/10" Saxony
Strapazierwert	23: stark - wohnen 32: normal - gewerblich
Komfortwert	LC 5 – prestige
Polmaterial	100 % Triexta
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 1.490
Polhöhe (mm)	ca. 7,5
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 2.480
Gesamtdicke (mm)	ca. 10,0
Noppenzahl/m ²	ca. 173.360
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 29
Lichteinheit ISO 105 B02	≥ 5-6
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,147
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

