

Technisches Datenblatt

Trend20	Medina
Herstellungsart	getuftet 5/64" Velours
Strapazierwert	32: normal - gewerblich
Komfortwert	LC 2 – gut
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m ²)	ca. 675
Polhöhe (mm)	ca. 5,4
Gesamtgewicht (g/m ²)	ca. 1.620
Gesamtdicke (mm)	ca. 8,0
Noppenzahl/m ²	ca. 380.000
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 29
Lichteichtheit ISO 105 B02	mind. 5
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m ² (K/W)	ca. 0,14
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).

