




# IDYLLE



## FullColors

core system



<b>Structure</b>	<b>Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique</b>	<b>Envers</b>	<b>Impermeable</b>	<b>Largeur à la pièce</b>	<b>4m</b>
Construction	Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique	Backing	Impermeable	Width in Roll	4m
Struktur	Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique	Rückenausstattung	Impermeable	Lieferbreite in Rolle	4m
Structuur	Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique	Rug	Impermeable	Rollbreedte	4m
Descripción	Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique	Soporte	Impermeable	Ancho por pieza	4m
Struttura	Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique	Sottofondo	Impermeable	Larghezza rotolo	4m
Struktura	Moquette tuftée à velours saxony sur dossier synthétique	Podklad	Impermeable	Szerokosc w rolce	4m
<b>Composition</b>	<b>100% PA teint masse</b>	<b>Comportement au feu</b>	<b>Cfl-s1 - collé sur ciment</b>	<b>Largeur à la coupe</b>	<b>4m</b>
Pile material	100% PA teint masse	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4m
Polmaterial	100% PA teint masse	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4m
Poolmateriaal	100% PA teint masse	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4m
Composición	100% PA teint masse	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4m
Composizione	100% PA teint masse	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4m
Sklad runa	100% PA teint masse	Trudnozpalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4m
<b>Poids de velours - NF ISO 8543</b>		<b>Classement</b>		<b>Nombre de coloris</b>	
Pile weight - Surface pile weight		Wear Classification		Colours	
Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben	
Poolinsetmassa - Effectieve poolmassa	2000 g/m <sup>2</sup>	Gebrauchsklasse	Classe 23/31 LCS	Kleurenaantal	12
Peso fibra - Peso fibra útil		Clasificación	PRODIS N° E06B4D4F	Cantidad de colores	
Peso felpa - Peso utile felpa		Clasificazioni		Numero colori	
Gramatura - Gramatura użytkowa		Klasyfikacja		Liczba kolorów	
<b>Poids total - NF ISO 8543</b>		<b>LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.</b>		<b>Pose / Entretien / Traitement</b>	
Total weight				Laying / Cleaning / Treatment	
Gesamtgewicht				Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht	2940 g/m <sup>2</sup>			Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	www.balsan.com
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita				Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja	
<b>Épaisseur totale - NF ISO 1765</b>		<b>Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654</b>			
Total thickness		Sound absorption			
Gesamtdicke		Schallabsorptionsgrad			
Totale massa	12.6 mm	Geluidsabsorptie	αw 0.25		
Altura total		Absorción de los ruidos aéreos			
Spessore totale		Isolazione acustica			
Wysokosc całkowita		Pochlanianie dzwieku			
<b>Hauteur du velours - NF ISO 1766</b>					
Pile height					
Polhöhe					
Poolhoogte	10 mm				
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
<b>Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763</b>					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	44 p				
Galga - Densidad (puntos)	173800 p/m <sup>2</sup>				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					

**BALSAN**

2 Corbilly - F 36330 ARTHON  
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08  
balsan.moquette@balsan.com  
www.balsan.com  
www.balsan-inspiration.com

**BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.**

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.  
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.

Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.

Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori scuri per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.

Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy rożnymi kąpielami barwiacyimi mogą wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041



DOP : 1009-124176

textile floor covering  
EN 1307

Edition: 06/11/2017



Made in France