

Sortierungsbeschreibung Calgary Landhausdielen

545 LDX, 535 LD, 435 LD & 425 LD – Holzart Eiche (freie Klasse / Calgary Class)

Sortierungsmerkmale	Elegance (0)	Nature (1;2)	Villa (5;6)	Barrique (7)	Country (8)
Splint	nicht zulässig	vereinzelt an den Längskanten bis maximal 1/3 bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länge der Diele (Häufigkeit: bei vereinzelt Dielen - max. ca. 12 %; der überwiegende Anteil der Dielen ist frei von Splint).	Splint an den Längskanten bis maximal 3/4 bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länge der Diele (Häufigkeit: bei vereinzelt Dielen - max. ca. 15 %; der überwiegende Anteil der Dielen ist frei von Splint).	Splint an den Längskanten bis maximal 3/4 bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länge der Diele (Häufigkeit: bei vereinzelt Dielen - max. ca. 15 %; der überwiegende Anteil der Dielen ist frei von Splint).	Splint an den Längskanten bis maximal 3/4 bezogen auf die Dielenbreite, auf der gesamten Länge der Diele (Häufigkeit: bei vereinzelt Dielen - max. ca. 15 %; der überwiegende Anteil der Dielen ist frei von Splint).
Spiegel / Markstrahlen	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Flader / stehende Jahresringe	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Farbunterschiede	vereinzelt zulässig	größere Farbunterschiede zwischen den einzelnen Deckschichten und weiße Verfärbung zulässig	zulässig	zulässig	zulässig
Äste fest verwachsen	vereinzelt in der Farbe des Holzes bis zu 3 cm im Durchmesser	in der Farbe des Holzes bis zu 5 cm im Durchmesser	in der Farbe des Holzes unbegrenzt	in der Farbe des Holzes unbegrenzt	in der Farbe des Holzes unbegrenzt
Äste gekittet	vereinzelt bis maximal 1,5 cm Durchmesser	vereinzelt bis maximal 3 cm Durchmesser	bis maximal 5 cm Durchmesser	bis maximal 5 cm Durchmesser	bis maximal 5 cm Durchmesser
Äste rissig	vereinzelt bis maximal 2 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)	vereinzelt bis maximal 4 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)	vereinzelt bis maximal 7 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)	vereinzelt bis maximal 7 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)	vereinzelt bis maximal 7 cm Durchmesser (Kreuzriss in Holzfarbe gespachtelt)
Risse gekittet	nicht zulässig	gekittete Risse bis zu 4 mm Breite und bis zu 8 cm Länge; maximal zwei dieser Risse pro Diele	gekittete Risse bis zu 8 mm Breite und bis zu 30 cm Länge; maximal zwei dieser Risse pro Diele	unbegrenzt gekittete Risse als typisches Merkmal	gekittete Risse bis zu 8 mm Breite und bis zu 30 cm Länge; maximal zwei dieser Risse pro Diele
Deckschichtstöße	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	bei max. 3 Dielen pro Paket

Unvermeidbare Unterschiede in den Sortierklassen sind erlaubt, solange 3% der Stäbe aus anderen Sortierklassen stammen. Alle zusätzlichen Stäbe sind zulässig, solange das Gesamtbild des Fußbodens nicht beeinträchtigt wird (DIN EN 13489). Die Deckschicht soll das gesamte Spektrum der Merkmale beinhalten. Holz ist ein Naturprodukt und daher in Farbe und Struktur unterschiedlich. Muster, Prospekte und Fotos gelten daher nur als annähernd und sind nicht verbindlich. Auch die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Veränderung des Holzfarbtones. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.

technische Daten	Prüfnorm	Bewertung
Wärmeleitfähigkeit	EN 14342	ca. 0,15 W/mK (Parkett) / Eignung zur Verlegung auf Warmwasser-Fußbodenheizung
Brandverhalten	EN 14342	Dfl s I
Formaldehyd (EI = 0,1 ppm)	EN 14342	EI
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	EN 13489	5 – 9 %