

Parkettsortiment mit Laubholz-Decklagen

Sortiment	Heaven Collection, Earth Collection, Unique Collection, Contours Collection, Moods of Provence Collection, Grand Naturals Collection, Grand Velvet Collection, Satin Elements Collection, Pride of Nature Collection
-----------	--

Produktdaten

	Schiffsboden Landhausdielen	Landhausdielen
Format in mm (L * B * D)	2390 x 200 x 13	2190 x 162 x 13
Nutzschicht	ca. 3,5 mm	ca. 3,5 mm
Verpackung	7 Paneele	7 Paneele
Paket	3,346 m ² , 22 kg	2,483 m ² , 18,5 kg
Palette	35 Pack	42 Pack
	117,11 m ² , 785 kg	104,3 m ² , 792 kg
Garantie	30 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung	30 Jahre für den Wohnbereich gem. Garantiebestimmung
Verriegelung	ClickitEasy	ClickitEasy
Hinweise	Technische Änderungen vorbehalten, Reinigung und Pflege siehe Anleitung	

Produktaufbau

Nutzschicht	Laubholz	Laubholz
Mittellage	Nadelholzstäbchen *	Nadelholzstäbchen *
Gegenzug	Nadelholz furnier	Nadelholz furnier

* Kopfseitig mit HDF für Aufnahme der Profilierung

Produkteigenschaften

	Prüfnorm		
Wärmedurchlasswiderstand	DIN EN 4108-4	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	EN 12664	≥ 0,091 W/(m*K)	≥ 0,091 W/(m*K)
Biologische Dauerhaftigkeit			Klasse 1
PCP-Gehalt			< 5 ppm
Formaldehyd	EN 717 - 2		E1
Brandverhalten	EN 13501-1		Dfl-s1
Stuhlrollenbeanspruchung	DIN EN 13329		Keine Veränderung beim Einsatz von Softrollen
Sortiervorgaben	EN 13489		Anforderungen werden durch Werksortierung erfüllt
Verlegeart	EN 13489		schwimmend, vollflächig verklebt
Fussbodenheizung			Nur für den Einsatz auf warmwassergeführte Fußbodenheizungen. Die Oberflächentemperatur darf 29 °C nicht überschreiten
Renovierung			Mindestens 2 x abschleifbar bei normalem Verschleiß
Entsorgung			Private Entsorgung mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich

Toleranzen nach EN 13489

Zulässige Breitenabweichung	± 0,2 mm
Zulässige Abweichung der Rechtwinkeligkeit	≤ 0,2 %
Längskrümmung (entlang des Elementes)	≤ 0,1 %
Querkrümmung (über das Element)	≤ 0,2 %
Überzahn (zwischen den Elementen)	≤ 0,2 mm
Holzfeuchte zum Zeitpunkt der Erstausslieferung	5-9%

Allgemeine Oberflächeneigenschaften

	Prüfnorm	Lack	Naturöl gebürstet
Rutschhemmung	EN 15676	USRV 70	USRV 73
Fleckenunempfindlichkeit	DIN 68861 - 1	1B	1C
Kratzbeanspruchung	Hamberger Hobel	≥ 20 N	n.n

Sonstige Verpackungseigenschaften

Jedes Paket (bei Landhausdielen) kann bis zu zwei Lagen mit halbierten Dielen enthalten

Produktkennzeichnungen
