




FEELINGS



| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| Structure Construction Struktur Structuur Descripción Struttura Struktura | Moquette à velours Saxony frisé Tufted carpet, Saxony frisé pile Getufteter Velours Saxony Frise Getuft tapijt, Saxony frise Moqueta de fibra Saxony rizada Moquette velluto Saxony frisé Wykładzina o runie typu welur Saksonski frise | Envers Backing Rückenausstattung Rug Soporte Sottofondo Podklad | Fusion Back (FB) Fusion Back (FB) Fusion Back (FB) Fusion Back (FB) Fusion Back (FB) Fusion Back (FB) Fusion Back (FB) | Largeur à la pièce Width in Roll Lieferbreite in Rolle Rolbreedte Ancho por pieza Larghezza rotolo Szerokosc w rolce | 4+5m 4+5m 4+5m 4+5m 4+5m 4+5m 4+5m |
| Composition Pile material Polmaterial Poolmateriaal Composició Composizione Sklad runa | 100% Polyamide 100% Nylon 100% Polyamid 100% Polyamide 100% Poliamida 100% Poliammide 100% Poliamid | Comportement au feu Fire resistance Brennverhalten Brandgedrag Clasificación al fuego Comportamento al fuoco Trudnozapałnos | Cfl-s1 - collé sur ciment Cfl-s1 - glued on cement Cfl-s1 - geklebt auf Zement Cfl-s1 - verlijmd op cement Cfl-s1 - pegado en cemento Cfl-s1 - incollato su cemento Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym | Largeur à la coupe Width in Cut-length Lieferbreite in Coupon Couponbreedte Ancho por trozo Larghezza taglio Szerokosc w kuponie | 4+5m 4+5m 4+5m 4+5m 4+5m 4+5m 4+5m |
| Poids de velours - NF ISO 8543 Pile weight - Surface pile weight Poleinsatzgewicht - Nutzschichtgewicht Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa Peso fibra - Peso fibra útil Peso felpa - Peso utile felpa Gramatura - Gramatura użytkowa | 1600 g/m ² | Classement Wear Classification Beanspruchung Gebruiksklasse Clasificación Classificazioni Klasyfikacja | Classe 23 LCS PRODIS N° AFED7F8E | Nombre de coloris Colours Erhältliche Farben Kleurenaantal Cantidad de colores Numero colori Liczba kolorów | 30 - dont 27 coloris en 5 m 30 - including 27 colours in 5 m 30 - darunter 27 Farben in 5 m 30 - waarvan 27 kleuren in 5 m 30 - de los cuales 27 colores en formato 5 m 30 , di cui 27 tinte nel formato 5 m 30 - w tym 27 kolorów w szerokości 5 m |
| Poids total - NF ISO 8543 Total weight Gesamtgewicht Totaal gewicht Peso total Peso totale Masa całkowita | 2605 g/m ² | LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission. LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials. | | Pose / Entretien / Traitement Laying / Cleaning / Treatment Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud Instalación / Mantenimiento / Tratamiento Posa / Manutenzione / Trattamenti Układanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja | www.balsan.com |
| Épaisseur totale - NF ISO 1765 Total thickness Gesamtdicke Totale massa Altura total Spessore totale Wysokosc całkowita | 10.3 mm | Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8 Impact sound insulation Trittschalldämmung Geluidsreductie Aislamiento a los ruidos de impactos Rumore all'impatto Izolacja hałasu uderzeniowego | ΔLw 28 dB | | |
| Hauteur du velours - NF ISO 1766 Pile height Polhöhe Poolhoogte Altura fibra Spessore felpa Wysokosc runa | 8.2 mm | | | | |
| Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763 Gauge - Rows (points) - Tufts Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl Rijen - Deling (points) - Noppenaantal Galga - Densidad (puntos) Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc | 1/10 50 p 197500 p/m ² | | | | |



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Ce produit convient uniquement à un usage privatif . De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.

BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. This product is not suitable for contract use. Slight differences in colour may occur between different dye baths. BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. Diese Qualität ist nicht Objekt geeignet. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Dit product is niet geschikt voor contract gebruik. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden. Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. Este producto solo se recomienda para uso doméstico. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte. Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento, mantenendo la medesima qualità tecnica. Per uso esclusivamente domestico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta. Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Produkt nie nadaje się do zastosowania obiektowego. Pomiedzy roznyimi kapielarni barwiacymi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



Edition: 07/04/2023



BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Designed & Made in France