

TECHNISCHE DATEN

wineo 500 L		Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung		wineo	
Format	wineo 500 L 1380 x 244 x 8 mm				
Fuge	V-Fugen 4				
Paneele / m² pro Paket	8 / 2,694 m ²				
Pakete / m² pro Palette	42 / 113,138 m ²				
Garantieleistung Garantieverlängerung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU Unterlagsmatte				
Klassifizierungen		Produktaufbau			
	Nutzungsklasse 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenstruktur Synchronprägung	
	Nutzungsklasse 32 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung	2	Nutzschiicht Melaminharz-Overlay	
	Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC4	3	Dekor Dekorpapier	
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 17368d, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 35 N Große Kugel ≥ 750 mm	4	Trägerplatte Hochverdichtete HDF-Trägerplatte	
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Profilverbinding Fold-Down (5G)	
	Dickenquellung ISO 24336	≤ 18 %	6	Gegenzug Melaminharz	
	Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	Unterlagsmatten: CS-Wert Anforderung ≥ 120 kPa wineo PERFECT FIT Empfehlung: soundPROTECT oder soundPROTECT Profi (separat erhältlich)		
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung			
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,0587 (m ² K)/W			
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W			
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 4			
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %	 www.blauer-engel.de/uz176		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201			
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0101011 EN 14041:2004 / AC2006 0766 - 23 - www.wineo.de		 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)			
Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Fußbodenheizung: In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet. • Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung. • Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten. 					