

# TECHNISCHE DATEN



## Produkteigenschaften SCHATEX Interloop

Konstruktion		getuftete Schlingenqualität
Garnmaterial		100 % Polyamid
Garngewicht	ISO 8543	540 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
Polhöhe	ISO 1766	3,0 mm ± 5 %
Flordichte	ISO 1763	± 189600/m <sup>2</sup>
Rückenkonstruktion		Polyflex mit Glasfaserverstärkung & PA\PES Vliesstoff
Gesamthöhe	ISO 1765	5,4 mm ± 5 %
Gesamtgewicht	ISO 8543	4100 g/m <sup>2</sup> ± 7,5 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		20

## Leistungsmerkmale

Nutzklasse		33
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,08 m <sup>2</sup> K/W
Dimensionsstabilität	EN 2551	bestanden
Elektrostatische Eigenschaften		antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2: EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> – s1
Lichtechtheit	ISO 105 B02	> 5
Stuhlrollenprüfung	EN 985	kontinuierlicher Gebrauch

## Eigenschaften



CE	Scharpenack GmbH
	Hochstraße 10 42105 Wuppertal
EN 14041	

## Farben

Grau 2216	Dunkelgrau 2219	Dunkelblau 2224	Blau 2225
Anthrazit 2214	Schwarz 2215	Braun 2210	Beige 2203
		Rot 2228	Grün 2242

## Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken-shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ siehe [Pflegeanleitung](#)

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ siehe [Verlegeanleitung](#)

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.