



GERILLT
RILLED



GENUTET
GROOVED


BANGKIRAI GERILLT/GENUTET BANGKIRAI RILLED/GROOVED

Bangkirai (Yellow-Balau) ist eines der bekanntesten Hölzer für den Außenbereich.


Diese Holzart zeichnet sich durch seinen warmen rotbraunen Farbton aus.

Bangkirai is probably one of the most famous woods for outdoor use.

This wood shows a very warm red-brown color.



gerillt
rilled



genutet
grooved

Technische Daten technical data

Stärke	21mm + 25mm
thickness	21mm + 25mm
Breite	145mm
width	145mm
Länge	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180mm
length	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180mm
Profilierung	gerillt - genutet
profile	rilled - grooved
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/-0,5mm - Breite ca. +/- 1mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5mm ; width ca. +/- 1mm
Herkunft	Indonesien aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Indonesia from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950kg / cbm
weight	approx. 950kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Bongossi - Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Bongossi - Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Außenholzöl Bangkirai oder Natur
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai or Nature



GLATT
SMOOTH

FRANZÖSISCH
FRENCH

Technische Daten technical data

Stärke	21 mm + 25 mm
thickness	21 mm + 25 mm
Breite	145 mm
width	145 mm
Länge	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180 mm
length	2450-2750-3050-3350-3660-3970-4270-4570-4880-5180 mm
Profilierung	glatt - französisch
profile	smooth - french
Sortierung (Sichtseite)	Prime gemäß Sortierungsbeschreibung mit max. 5% defects
grading (Top-Side)	Prime according grading-regulations with max. 5% defects
Toleranz	Stärke ca. +/- 0,5 mm - Breite ca. +/- 1 mm
allowance	thickness ca. +/- 0,5 mm ; width ca. +/- 1 mm
Herkunft	Indonesien aus legaler Forstwirtschaft (EUTR)
origin	Indonesia from legal forestry (EUTR)
Dauerhaftigkeit nach DIN EN 350-2	II - dauerhaft
class of durability according DIN EN 350-2	II - durable
Holzfeuchte	technisch getrocknet auf ca. 16-18%
moisture	technically dried to approx. 16-18%
Gewicht	ca. 950 kg / cbm
weight	approx. 950 kg / cbm
Empfehlung Unterkonstruktion	Bongossi - Angelim Pedra - Aluminium
recommended substructure	Bongossi - Angelim Pedra - Aluminium
Empfehlung Öl	Gunreben Außenholzöl Bangkirai oder Natur
recommended Oil	Gunreben Outdooroil Bangkirai or Nature


BANGKIRAI GLATT/FRANZÖSISCH BANGKIRAI SMOOTH/FRENCH

Bangkirai (Yellow-Balau) ist eine der bekanntesten Hölzer für den Außenbereich.


Diese Holzart zeichnet sich durch seinen warmen rotbraunen Farbton aus.

Bangkirai is probably one of the most famous woods for outdoor use.

This wood shows a very warm red-brown color.



glatt
smooth



französisch
french